

Metallized YUPO

メタリックユポ WMF120

特徴 Characteristics

印象に残るメタリック調

ユポ®の片面を金属調光沢に加工。
機能性、デザイン性が高く、ポスターカレンダーに最適です。
オフセット印刷、各種印刷が基本的には可能です。

Attention-getting Metalized Grade

Combines the strength and durability of YUPO® with the aesthetics of a metallised paper.
Printable via Offset and other various printing methods is basically possible.

印刷性 Printability

ユポ®FPGの印刷と同様の注意をお願いします。オフセット印刷については、
アルミ箔用インキまたはユポ®用インキを使用してください。UV印刷には適していません。

Please take same care as printing on YUPO® FPG. When Offset printing, please use inks for Aluminum foil or inks for YUPO®.
Not suited for any UV printing methods.



全面ベタ印刷ではカールする場合がございますので、ご注意ください。
The full coverage printing may cause heets to curl.



メタリック面は静電気防止の処理がありませんので、静電気トラブルには十分注意してください。
Metallic side does not have anti-static treatment, so extra care should be taken to prevent troubles associated with the build-up of static electricity.



ユポ®面の印刷及び両面印刷はおすすめしていません。やむを得ず印刷をする場合には、必ず事前にテストを行ってください。
Printing on YUPO® side or double sides are not recommended. However, if there are needs to perform these kinds of printing, please be sure to perform test printing before hand.

常備在庫 Stock

平判 Sheets	636mm×939mm	100枚/包 100 Sheets/Pack
	788mm×1,091mm	100枚/包 100 Sheets/Pack

■ 別注について — 常備品は銀製品です。常備品以外の寸法及び巻き取りにつきましては、別途お問い合わせください。

■ By order for another size.

物性表 (測定値代表例) General physical properties of WMF120.

厚さ Calliper		μm	123
坪量 Basis weight		g/m ²	106
不透明度 Opacity		%	100
光沢度 Gloss		%	100</16
引張強さ Tensile strength	MD	kN/m	8
	CD		18
引張伸び Elongation	MD	%	105
	CD		23
引裂強さ Tear strength	MD	mN	680
	CD		490
剛さ(クラーク) Stiffness (clark)	MD	S値	68
	CD		107
表面固有抵抗 Surface Resistivity	メタリック面 Metallic side	Ω	1×10 ¹⁵
	ユポ®面 YUPO® side		9×10 ¹¹




本社/〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング15階
TEL. 03-5281-6666 (営業本部加工品G)
http://japan.yupo.com ☎ 0120-103285

HEAD OFFICE/Shin-Ochanomizu Building, 15th Floor, Kanda-Surugadai 4-3
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062, JAPAN
Phone: +81-3-5281-0813 Fax: +81-3-5281-0819
http://www.yupo.com
Yupo Corporation America(YA)/http://yca.yupo.com
Yupo Europe GmbH(YE)/http://superyupo.com

表面印刷データ Top side print data

6色(W+CMYK+マットOP)
油性オフセット印刷
印刷機: KOMORI/LITHRONE
線数: 175線
印刷スピード: 6,000枚/時
6-colors (W+CMYK+Matt OP)
Offset Printing
Press: KOMORI/LITHRONE
Number of Lines: 175 lines
Press Speed: 6,000Sheet/hr.

① ホワイト White



② 4色+マットOPニス 4-Colors + Matt OP varnish

